# Titanium Perle

Granite

Les variations de gris du Titanium Perle lui donnent un aspect industriel, ce qui en fait une pierre de choix pour les applications en milieu urbain.

| | |
|---|---|
| **Type de pierre** | Granite |
| **Provenance** | Rivière-à-Pierre, Québec, Canada |
| **Finis disponibles** | Poli, Mat, Antique, Brûlé, Jet de sable, Jet d'eau, Bouchardé, Layé, Peigné, Meulé, Piqué, Éclaté |

| | ASTM | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| **Absorption par le poids** | ASTM C97 | 0,15 % | 0,15 % |
| **Densité** | ASTM C97 | 170,3 lb/pi$^3$ | 2 728 kg/m$^3$ |
| **Résistance à la compression** | ASTM C170 | 24 086 psi | 166,1 MPa |
| **Module de rupture** | ASTM C99 | 1 719,1 psi | 11,9 MPa |
| **Résistance à la flexion** | ASTM C880 | 1 398 psi | 9,64 MPa |

t. 1 (418) 831-4422
info@technoprofil.ca
www.technoprofil.ca

TECHNOPROFIL

## Finis

Les différents finis ont un impact sur la texture et la couleur de la pierre. Les techniques plus intenses, telles que le brûlé ou le jet d'eau font ressortir les grains de la pierre et lui donnent un relief. Plusieurs autres finis sont disponibles. L'équipe de Technoprofil a l'expertise pour vous conseiller sur les finis les plus adaptés à vos projets.

Poli

Antique

Brûlé

Jet d'eau

t. 1 (418) 831-4422
info@technoprofil.ca
www.technoprofil.ca

TECHNOPROFIL