Saint-Sébastien

Granite

Le Saint-Sébastien est utilisé pour des projets architecturaux nécessitant une pierre naturelle uniforme dans les teintes neutres de beige, de gris et de noir.

Type de pierre	Granite		
Provenance	Saint-Sébastien, Québec, Canada		
Finis disponibles	Poli, Mat, Antique, Brûlé, Jet de sable, Jet d'eau, Bouchardé, Layé, Peigné, Meulé, Piqué, Éclaté		
	ASTM	**Impérial**	**Métrique**
Absorption par le poids	ASTM C97	0,27 %	0,27 %
Densité	ASTM C97	163,8 lb/pi^3	2 623,82 kg/m^3
Résistance à la compression	ASTM C170	29 175 psi	210,15 MPa
Module de rupture	ASTM C99	2 037 psi	14,04 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	1 784 psi	12,3 MPa

t. 1 (418) 831-4422
info@technoprofil.ca
www.technoprofil.ca

TECHNOPROFIL

Finis

Les différents finis ont un impact sur la texture et la couleur de la pierre. Les techniques plus intenses, telles que le brûlé ou le jet d'eau font ressortir les grains de la pierre et lui donnent un relief. Plusieurs autres finis sont disponibles. L'équipe de Technoprofil a l'expertise pour vous conseiller sur les finis les plus adaptés à vos projets.

Mat

Poli

Antique

Brûlé

Jet d'eau

t. 1 (418) 831-4422
info@technoprofil.ca
www.technoprofil.ca

TECHNOPROFIL